

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 3207-II.

podle směrnice Rady č. 89/106/EHS, ve znění směrnice Rady č. 93/68/EHS

Dekstone přírodní kámen s.r.o., Dřísy 286, 277 14 DŘÍSY, IČO: 28950348,
prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

desky z přírodního kamene **DEKSTONE M 1961**

jsou určeny k použití jako konečná úprava podlah, stěn a schodišť.

Vlastnost	Deklarované hodnoty	Zkušební metoda
Reakce na oheň	Třída A1	Bez zkoušení (viz Rozhodnutí 96/603/EC, v doplněném znění)
Pevnost v ohybu	3,6 MPa	EN 12372
Pevnost v ohybu po zmrazovacích cyklech	2,7 MPa	EN 12372
Mrazuvzdornost	NPD	EN 12371
Propustnost pro vodní páru	NPD	EN ISO 12573 nebo EN 12524
Odolnost proti tepelnému šoku	NPD	EN 14066
Nasákavost	0,07 %	EN 13755
Odolnost proti kluzu	SRV suchá : 29 SRV mokrá : 6	EN 14231
Obrusnost dle Böhma	39 657 mm ³	EN 14157
Objemová hmotnost	2,704 g.cm ⁻³	EN 1936

*NPD – Nebylo stanoveno plnění

Společnost DEKSTONE s.r.o. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v:

- ČSN EN 12057
- ČSN EN 12058
- ČSN EN 1341

Posouzení shody bylo provedeno dle NV č. 190/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENE č. 2110/05

Vydané: ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o., Akreditovaná zkušební laboratoř reg. číslo 1046, akreditovaná ČIA, Husova 675, 508 01 Hořice

Ve Dřísech, dne 1.1.2010

